

FLAMMOPLAST KS 3

Brandschutzbeschichtung intumeszierend

Beschreibung

Lösemittelfreie und pH-neutrale, halogenfreie, weiße, wässrige, dämmschichtbildende Dispersion für den Innenbereich.

Einsatzbereiche

- Beschichtung für Abschottungssysteme.



Lieferung und Verpackung

FLAMMOPLAST KS 3	
Verpackung	Eimer
Gebindegröße	12,5 kg
Artikelnummer	
	01152031

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

FLAMMOPLAST KS 3


Technische Daten

Einsatzbereich	Trockener Innenbereich		
Farbe	Weiß		
Dichte (+20 °C)	1,20 – 1,37 g/cm ³		
Viskosität (+20 °C)	Pastös		
Flüchtige Bestandteile (VOC)	< 50 g/l (GS-11, Green Seal Standard)		
Feststoff (Gewicht)	62 % – 72 %		
Reaktiontemperatur	ab ca. 250 °C		
Verarbeitungstemperatur	min. + 5 °C		
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Verarbeitung das Produkt gut aufrühren. • Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und Altanstrichen sein. • Die Applikation kann durch spachteln erfolgen. 		
Trocknungszeit	Staubtrocken:	min. 6 Stunden	bei +23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 65 % ± 3 %
	Wiederbearbeitbar:	min. 8 Stunden	
	Durchgetrocknet:	min. 4 Tage	

Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C bis +30 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde mit der Option auf Verlängerung.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP)	01152031-FLAMMOPLAST-KS3

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2400	Universalschott COMBI 90	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2376	Universalschott	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.53-2532	Universalschott 30	Feuerhemmend (30 min.)
	Z-19.15-1903	Universal-V	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1806	Universal-ONE	Feuerbeständig (90 min.)