

Mineralwolle

Mineralfaserprodukte

Beschreibung

Lose Steinwolle zum abstopfen von Hohlräumen und Ringspalten. Wärme- und schalldämmend, alterungsbeständig, einfach und schnell zu verarbeiten.

Einsatzbereiche

- Steinwolle zur brandschutztechnischen Abstopfung von Hohlräumen und Schlitten in Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Fugen in Wänden und Decken.



Lieferung und Verpackung

Mineralwolle	
Verpackung	Sack
Gebindegröße	10 kg
Artikelnummer	
	01183000

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

Mineralwolle


Technische Daten

Brandverhalten	A1 nichtbrennbar gemäß DIN 13501-1					
Schmelzpunkt	> 1000 °C					
Obere Anwendungstemperatur °C	750			800		
Wärmeleitfähigkeit [W/(m·K)]	50	100	200	300	400	450
	0,037	0,044	0,060	0,080	0,107	0,123
Stopfdichte [kg / m ³]	~ 100			~ 150		
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl	1					
AS-Qualität	< 10 ppm					
Silikonfrei	Hergestellt ohne Silikonölzusatz.					
Hydrophobierung	Wasseraufnahme ≤ 1 kg/m ²					

Lagerung	Trocken lagern
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-19.53-2299	Sibralit ES	Feuerbeständig (90 min.)

Anwendung zum Abstopfen von Restöffnungen und Ringspalten in allen Systemen